

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ซอยทับทิม)

รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-009 ชุมชนพลอยไพลิน 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.60 เมตร ยาว 147.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,119 ตารางเมตร		
	(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1)		
1	งานรื้อทางเข้าบ้าน คสล. ในผิวจราจรพร้อมขนไปทิ้ง	ตร.ม.	26.00
2	งานแทคโคท (Tack Coat)	ตร.ม.	1,119
3	งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	1,119
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	32.00
5	งานตีเส้นจราจรรั้วเปิดสตรีป จำนวน 7 จุด	ตร.ม.	20.00
6	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.00

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวหทัยวัลลภ คนตรง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.กรรมการ

(เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันเพ็ญ สุภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



โครงการ

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล 9 (ถนนทับลิ้น)
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ก.จ.ร.14-009
ชุมชนพลอยไพลิน 2

ชื่อแบบ *แอสฟัลต์*
นายวิชาญ ชัยมงคลชัย
นายวิชาญ ชัยมงคลชัย

วิชากรโยธา
อ.ศ.ท.หญิงสุภัทรี วัฒนสุข
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ
นายปรีดีศักดิ์ ใจนำ
นายกฤษฎา


เห็นชอบ
นายปรีดีศักดิ์ ใจนำ
นายกฤษฎา วิชาญมงคลชัย
ปลัดกองภาค

เห็นชอบ
นายวิชาญมงคลชัย วิชาญมงคลชัย
รองนายกเทศมนตรี


อนุมัติ
นายวิชาญมงคลชัย วิชาญมงคลชัย
นายกเทศมนตรี

นายวิชาญมงคลชัย
วัน/เดือน/ปี

หน้าที่ย



ทิศเหนือ



ผังบริเวณโดยสังเขป

SCALE NO - SCALE



โครงการ

ปรับปรุงโฉมแปลงที่ดินคอกอนกรีต
ถนนเทศบาล 9 (ซอยทับเดิม)
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-009
ชุมชนหนองไผ่ดิน 2

เขียนแบบ
Am Shindee

นายทรงยศ
นายเรวัต จากกิจสัง
นายชวลิต ราชานุภาพงาน

วิศวกรโยธา
ศ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ วัฒนศิริ
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ
นายชวัลิต ไร่น้ำ
นายกฤษฎา

เงินสอบ
นายสุชาติ ใจน้ำ
นายกฤษฎา ราชานุภาพงาน
ปลัดเทศบาล

เงินสอบ
นายประจักษ์ ภาณุประไพพร
รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ
บ.ร.อ.อ.อ.
นายชัยเชษฐ พัฒนชัยชัย
นายกเทศมนตรี

นายเทศมนตรี
รับ/เดือน/ปี

วันที่

ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แบบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดจ้างและจัดการบริหารพัสดุภาครัฐ

คำนวณที่สูงสุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงนาก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงนาก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

มาตรฐานงานแทคโคท (TACK COAT)

ขอบข่าย

แทคโคท หมายถึง การราดยางแอสฟัลต์ชนิดเหลว (Liquid Asphalt) บนผิวเดิมบนผิวทางเดิม และบนพื้นทางเดิมชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ ปริมาณเครื่องจักร และเครื่องมือ ที่กำหนดให้เพื่อทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวชั้นผิวทาง หรือชั้นพื้นทางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่กำลังก่อสร้างใหม่

วัสดุ

วัสดุที่ใช้แทคโคท ต้องเป็นวัสดุยางแอสฟัลต์ชนิดเหลวที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุยางแอสฟัลต์ ดังนี้

- (1) วัสดุยางกัทแบค แอสฟัลต์ ชนิดปรมเร็ว (Rapid Curing Cut-Back Asphalt) ซึ่งได้แก่ RC-70 RC-250
- (2) วัสดุยางแอกติออลิมิก แอสฟัลต์ อิมัลชัน (Cationic Asphalt Emulsion) ซึ่งได้แก่ RS-2K
- (3) อุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟัลต์ดังกล่าวที่ใช้ราดทำแทคโคท ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้


ตารางอุณหภูมิของแอสฟัลต์ที่ใช้ราด

ชนิดของยาง	อุณหภูมิที่ใช้ราด	
	°C	°F
RC. - 70	50 - 100	120 - 215
RC. - 250	80 - 110	180 - 235
SC. - 70	ไม่ต้องให้ความร้อนใช้อุณหภูมิปกติ	

- (4) ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุยาง Cationic Asphalt Emulsion

- (ก) ในกรณีที่ผสมยางแอสฟัลต์กับน้ำเข้าด้วยกันตามอัตราที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้วให้นำไปใช้งานให้หมด ถ้าเหลือแล้วยางแอสฟัลต์เกิดแยกตัวจะนำมาใช้อีกไม่ได้
- (ข) ข้อควรปฏิบัติอื่น นอกเหนือจากข้อ (ก) ให้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับยาง Cationic Asphalt Emulsion ในเรื่องไพรเมโคท (Prime Coat) ทุกประการ
- (ค) ปริมาณยางแอสฟัลต์ที่ใช้ราด ให้ใช้ตามที่กำหนดดังนี้

- กรณีที่พื้นผิวเดิม เป็นไพรเมโคท ใช้ RC-70 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรต่อตารางเมตร หรือใช้ RS-2K ผสมนำเท่าตัวในอัตรา 0.2-0.6 ลิตรต่อตารางเมตร
- กรณีที่พื้นผิวเดิมเป็นผิวจราจรแบบ เซอร์เฟซพรีพาร์เมนต์ หรือเป็นผิวจราจรแบบเพนเนตรชั่นแมคคาดีม ใช้ RC-250 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรต่อตารางเมตร ใช้ RS-2K ผสมนำเท่าตัวในอัตรา 0.2-0.6 ลิตรต่อตารางเมตร
- กรณีที่พื้นผิวเดิมเป็นผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้ RC-70 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตร ต่อตารางเมตร หรือใช้ RS-2K ผสมนำเท่าตัวในอัตรา 0.2-0.6 ลิตรต่อตารางเมตร



วิธีปฏิบัติอย่างง่าย

(1) การเตรียมพื้นผิวเดิม

(ก) ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นโพรมิโทท ที่ทำทิ้งไว้นาน เมื่อจะทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจะไม่ยึดติดกับโพรมิโททเดิม ให้ทำการ ขูด ปะ หลุมบนผิวโพรมิโทท (ถ้ามี) ด้วย Hot mixed หรือ Premixed แล้วบดอัดแน่นให้เรียบร้อยแล้วใช้เครื่องกวาดฝุ่นออกจนหมด และไม่ทำให้ผิวโพรมิโททเดิมเสียหาย เสร็จแล้วใช้เครื่องเป่าลม ทำการเป่าฝุ่นออกให้หมด

(ข) ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นผิวจราจรแบบเซอร์เฟซที่ทรี่ตเมนต์ หรือผิวจราจรแบบพรอมเทรชั่นแมคคาดีม ให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่น กวาดฝุ่นและหินที่หลุดลอยออกจนหมด แล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกให้หมด

(ค) ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือเป็นพื้นทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่นหรือเครื่องเป่าลม กวาดหรือเป่าฝุ่นออกให้หมด

(2) การรวบรวบแอสฟัลต์

(ก) ใช้เครื่องลาดยางแอสฟัลต์ ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะทำงานดำเนินการลาดยางแอสฟัลต์ ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ และอัตรา ที่กำหนดไว้ให้แล้วข้างต้น ถ้าพื้นที่ซึ่งจะทำแอสฟัลต์มีปริมาณน้อย ให้ใช้เครื่องพ่นด้วยมือแอสฟัลต์ได้ แต่ถ้าไม่มีเครื่องพ่นด้วยมือให้ใช้ภาชนะใส่ยางแอสฟัลต์สไลด์ลาดบาง ๆ ให้ทั่วพื้นที่ แล้วใช้รถบดล้อยางบดทับไปมาเพื่อที่จะให้ยางแอสฟัลต์กระจายบนพื้นที่โดยสม่ำเสมอ

(ข) เมื่อลาดยางแอสฟัลต์ ทำแอสฟัลต์แห้งให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 - 18 ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ Volatile Matter ใน Rapid Curing Cut-Back Asphalt ระเหยออกไปและน้ำใน Cationic Asphalt Emulsion ระเหยออกไปเช่นกัน จึงจะทำผิวชั้นต่อไปได้

(ค) ให้ปิดการจราจร ห้ามรถยนต์ผ่าน หลังจากทำแอสฟัลต์แห้งแล้ว จนกว่าจะทำการก่อสร้างผิวทางหรือพื้นทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสร็จ





มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregates) สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

ขอบข่าย

- วัสดุชนิดเม็ดใช้ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
- (1) วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดเกรน เบอร์ 4 ขึ้นไป แต่ที่หลุดหินย่อย การร่อนย่อย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 - (2) วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผ่านตะแกรง เบอร์ 4 ลงมา ได้แก่ วัสดุหินฝุ่นทราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 - (3) วัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผ่านตะแกรง เบอร์ 30 ลงมา ได้แก่ วัสดุ หินฝุ่น ปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ ซีลิก้าซีเมนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

คุณสมบัติ

- (1) วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)
 - (ก) สะอาดปราศจากวัสดุอื่น ๆ เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น
 - (ข) ค่าจำนวนส่วนร้อยละของมวลรวม (Percentage of wear) ไม่มากกว่าร้อยละ 40
 - (ค) มีค่าจำนวนส่วนร้อยละของมวลรวม แอชท์ลิต์ เคลือบผิวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
 - (ง) เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) โดยใช้วิธีการฉายโซเดียมซัลเฟต น้ำหนักของวัสดุ หินย่อยหรือกรวดย่อยที่หายไปต้องไม่มากกว่าร้อยละ 9
 - (จ) มีค่าดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 30
 - (ฉ) มีค่าดัชนีความยาว (Elongation Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 30
 - (ช) กรณีที่ใช้กรวดย่อย ต้องมีน้ำหนักหนึ่งหน้าใดแตกเพราะการกระทบไปน้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณกรวดย่อยทั้งหมดที่ใส่โดยน้ำหนัก
 - (ช) มีมวลลดและผ่านตะแกรงมาตรฐานตามตารางดังนี้





วัสดุ	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงมาตรฐานเป็นร้อยละ			
	3/4"	1/2"	3/8"	เบอร์ 8
หินย่อยหรือหินเกรด	100	70-90	0-60	5-20
				0-5

- (2) วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
 (ก) ละเอียดปราศจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น
 (ข) เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) โดยให้ทำการละลายโซเดียมซิลิเฟต
 (ค) มีค่าสมมูลของทราย (Sand Equivalent) มากกว่า 50
 (ง) มีมวลละเอียดผ่านตะแกรงมาตรฐานตามตารางดังนี้

วัสดุ	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ									
	เบอร์ 3/8"	เบอร์ 4	เบอร์ 8	เบอร์ 16	เบอร์ 30	เบอร์ 50	เบอร์ 100	เบอร์ 200		
หินฝุ่น	100	80-100	.	.	.	30-50	.	10-25		
ทรายหยาบหรือทรายละเอียด	.	100	0.15		



- (3) วัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler)
 (ก) ละเอียดปราศจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น
 (ข) ต้องแห้งไม่จับกันเป็นเม็ด
 (ค) มีมวลละเอียดผ่านตะแกรงมาตรฐานตามตารางดังนี้

ขนาดของตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ		
	เบอร์ 30	เบอร์ 80	เบอร์ 100
เบอร์ 30	100		
เบอร์ 80	95-100		
เบอร์ 100	65-100		



(4) วัสดุชนิดเม็ดหยาบ เม็ดละเอียด และวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) เมื่อผสมกันแล้วต้องมีมากและผ่านตาตะแกรงมาตรฐานตามตาราง ดังนี้

ขนาด ของตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ	
	ชนิด ก. เกรดละเอียด (Dense Grade)	ชนิด ข. เกรดหยาบ (Coarse Grade)
3/4"	100	100
1/2"	80-100	75-100
3/8"	70-90	60-85
เบอร์ 4	50-70	35-55
เบอร์ 8	35-50	20-35
เบอร์ 30	18-29	10-22
เบอร์ 50	13-23	6-16
เบอร์ 100	8-16	4-12
เบอร์ 200	4-10	2-8



มาตรฐานวัสดุยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement)



ฉบับใหม่

วัสดุยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ ใช้ทำผิวจราจรซึ่งมีชื่อเรียกตามคุณสมบัติที่กำหนดตามแบบ Penetration Grades จำนวน 5 เกรด คือ AC 60-70, AC 70-80, AC 80-100, AC 85-100 และ AC 120-150

คุณสมบัติ

- (1) ต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous)
- (2) ไม่มีน้ำเจือปน
- (3) ไม่เป็นฟอง เมื่อได้รับความร้อนถึง 347°F (175°C)
- (4) การทดสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามตารางต่อไปนี้

รายการ	ทดสอบ โดยวิธี AASHTO	ทดสอบ โดยวิธี ASTM	เกรด				
			AC 60-70	AC 70-80	AC 80-100	AC 85-100	AC 120-150
Penetration, 77°F (25°C), 100g, 5sec. P	T 49	D 5	60-70	70-80	80-100	85-100	120-150
	T 48	D 92	450+ (232+)	450+ (232+)	450+ (232+)	450+ (232+)	425+ (218)
Flash Point (Cleveland Open Cup) (°C)	T 51	D 113	100+	100+	100+	100+	60+
	T 44	D 2042	99.0+	99.0+	99.0+	99.0+	99.0+
Ductility at 77°F (25°C) 5cm./min. cm.	T 47	D 6	0.8-	0.9-	1.0	1.0-	1.3-
	T 47	D 6	0.8-	0.9-	1.0	1.0-	1.3-
Solubility in Trichloroethylene, %							
Loss on Heating, % by weight							



หมายเหตุ: * AC หมายถึง Asphalt Cement

** เครื่องหมาย + ที่อยู่หลังค่าตัวเลขที่ระบุหมายถึงค่าตั้งแต่นั้นค่าที่ระบุขึ้นไป

*** เครื่องหมาย - ที่อยู่หลังค่าตัวเลขที่ระบุหมายถึงค่าตั้งแต่นั้นค่าที่ระบุลงมา